

林業に最高の性能を発揮する繊維ロープ

林業用エースライン[®]D





ずば抜けた軽さ・・・ワイヤロープの約6分の1

高い引張り強さ・・・ワイヤロープとほぼ同径同強度

少ない伸び率・・・ワイヤロープと同じ(切断時約6%)



☆構造

型式	構造	材質	外観
D018B 8打ち		東洋紡製 超高分子量ポリエチレン (イザナス)	
SUHD 026B, 12打ち		東洋紡製 超高分子量ポリエチレン (イザナス) 樹脂加工付き	

☆規格

呼称 太さ	型式	用途例	林業用エースラインD		ワイヤロープ IWRC 6×Fi(29) 裸・めっきB種	
			引張り強さ	質量	引張り強さ	質量
φmm			kN(tf)	kg/200m	kN(tf)	kg/200m
6	D018B	リド [®] 用など	16.4(1.67)	4.26	—	—
8	SUHD 026B	直引ウインチ、 スイングヤーダ [®] など	58.6(5.98)	9.16	43.3(4.42)	56.4
10			88.2(9.00)	13.7	67.7(6.90)	88.0
12			123(12.5)	19.8	97.5(9.94)	127
14			149(15.2)	24.4	133(13.6)	173
18		タ [®] ヤーダ [®] など	300(30.6)	38.4	—	—

(注)エースラインは結んでのご使用、鋭角な角やエッジ部分でのご使用はしないで下さい。また、繊維が摩耗するようなところでのご使用をお控えください。ウインチや滑車等で使う場合は繊維ロープ専用のものをお使いになるか、十分擦れ対策を行って下さい。詳しくは、林業用エースライン取扱説明書をご覧になられるか、お取扱店、又は、東京製綱繊維ロープ株式会社まで御連絡下さい。

お取扱店

製造元

株式会社南星機械

本社工場 熊本県菊池市泗水町吉富22-1
☎0968-38-1021

東京支店	☎03-5422-6412	名古屋営業所	☎0568-72-4011
札幌事務所	☎011-632-7406	大阪営業所	☎06-6910-1205
盛岡営業所	☎019-613-8377	広島営業所	☎082-870-0056
長野営業所	☎026-285-2315	四国営業所	☎089-984-8882
新潟営業所	☎025-274-6515	熊本営業所	☎0968-38-1021



東京製綱繊維ロープ株式会社

本社工場 愛知県蒲郡市豊岡町中村1-1
☎0533-68-3151

東京営業所	☎03-5280-9320
大阪営業所	☎06-6266-4777
札幌営業所	☎011-726-3180